

产品数据

G306 油井水泥降失水剂

产品描述

G306 通过形成致密的聚合物薄膜及提高水相粘度来达到降低失水的目的。

特性

- G306 由水溶性聚合物及增强材料复合制成。
- 一般加量为 0.8%~2.0%(BWOC)。
- 适应温度范围为 30℃~120℃（BHCT）。
- 适于干混。
- 无毒、无溴，不污染环境。

技术指标

- 外观无板结粉末或颗粒
- 水分，%≤8.0
- 细度（0.315mm筛余），%<15.0

项 目	指 标
初始稠度，Bc/80℃.46.5MPa.45min	≤30
稠化线形突变值，Bc	≤10
过渡时间，min	≤40
失水量，ml/80℃.6.9MPa.30min	≤150
游离液，%/80℃	≤1.4
抗压强度，MPa/102℃.21MPa.24h	≥14

表中水泥浆配方：G 级油井水泥，1.2% G306(BWOC)+ 0.3% USZ(BWOC)，水灰比 0.44，水质为蒸馏水。

包装贮运

- 外编内塑双层袋装或三复合包装，25kg/袋。
- 运输过程中应注意防潮和包装破损，应贮存在阴凉干燥处，贮存期为二年。

更多关于 G306 的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn