

产品数据

G33S 油井水泥降失水剂

产品描述

水溶性高分子聚合物分子链束聚集，降低水泥浆滤饼渗透率。在聚合物中引入多种功能团增强抗高温抗盐性能。

特性

- G33S 由 AMPS、低分子酰胺、多羟基羧酸等聚合改性而成。
- 抗温性能：30~200℃。
- 抗盐性能：淡水直至饱和盐水。
- 降失水性能：APIFL 100ml 以下。
- 水溶性能：易溶于水。
- 一般加量范围：1~3% (BWOC)
- 与其它外加剂配伍性好。
- 与水泥的相溶性：适用于各级油井水泥。
- 水泥稳定性好，游离液接近于零。
- 水泥浆稠化过渡时间短，接近直角稠化。
- 适用于低密度、常规密度和高密度水泥浆体系设计。
- 对水泥浆稍有缓凝作用。

技术指标

- | | |
|-----------------|----------|
| 外观 | 无板结粉末或颗粒 |
| 水分，% | ≤8.0 |
| 细度（0.315mm筛余），% | <15.0 |

检 测 项 目	技 术 指 标
初始稠度，Bc/80℃. 46.5MPa. 45min	≤30
稠化线形突变值，Bc	≤10
过渡时间，min	≤40
失水量，ml/80℃. 6.9MPa. 30min	≤150
游离液，%	≤1.4
抗压强度，MPa/102℃. 21MPa. 24h	≥14

表中水泥浆配方：G 级油井水泥，降失水剂 G33S 1.5% (BWOC)，水灰比 0.44，水泥浆密度 1.90±0.01g/cm³，水质蒸馏水或生活饮用水。

包装贮运

- 三合一纸袋包装，25kg/袋
- 运输过程中应注意包装破损，应贮存于阴凉干燥处，贮存期为二年。

更多关于 G33S 的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@ocl.com.cn