

产品数据

G201 油井水泥促凝剂

产品描述

G201 通过改变 C-S-H 结构，改变水相离子组成，达到加速水泥水化，提高水泥石早期强度的目的。

特性

- 由有机胺和无机早强材料组成。
- 一般加量为 1%~4%（BWOC）。
- 对水泥石早期强度增加明显，对后期强度增长无不利影响。
- 适用温度范围：30℃~90℃（BHCT）的油气井。
- 可有效缩短水泥浆稠化时间，提高水泥石的早期强度。
- 掺有 G201 的水泥浆有轻微的触变性。

技术指标

- 外观 流动性粉末或颗粒
- 细度（0.315mm筛余），% ≤15.0
- 水分，% ≤8.0

项 目	指 标
游离液量，	≤3.5
初始稠度 Bc,	<30
稠化时间,min/55℃.27 MPa.20min	<100
抗压强度 MPa/60℃，8h	≥11

G 级高抗油井水泥 792g±0.5g，水 349g±0.5g，早强剂 G201 1.0%（BWOC），水灰比 0.44，水质为蒸馏水或生活饮用水

包装贮运

- 包装采用复合纸袋包装，每袋净重 25kg。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，贮运中不得与有害物质混装混运，防止日晒、雨淋，运输途中须有遮盖物。贮存期为二年。

更多关于 G201 的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn