

产品数据

UPV-L 油井水泥液体减阻剂

产品描述

UPV-L 减阻剂（分散剂）通过调节水泥颗粒表面电荷以获得合适的水泥浆流变性，达到降低泵压，提高顶替效率，便于施工的目的。

特性

- UPV-L 由 USZ 改性而成。
- UPV-L 加量为 0.6%~3.0% (BWOC), 如有特殊用途中不受此范围限制。
- UPV-L 易溶于水。
- 随加量增加可有效调节水泥浆流变性, 降低水泥浆稠度。
- 抗高温性能良好，可使用于 30℃~150℃（BHCT）。
- 能使水泥石更加密实，使抗压强度提高，并具有一定的降失水作用。
- 具有一定的缓凝作用。
- 与其它外加剂配伍良好。

技术指标

- 外观

检 测 项 目		技 术 指 标
稠化线形		正常
稠化时间之比/52℃. 36. 5MPa. 28min		1. 0~2. 0
流 变 性 能 52℃ . 0. 1MPa	n	≥0. 55
	K, Pa. s ⁿ	≤0. 50
抗压强度之比/67℃. 0. 1MPa. 24h		≥0. 90
注：1、稠化时间之比：指加有减阻剂的水泥浆稠化时间与纯水泥净浆稠化时间之比； 2、抗压强度之比：指加有减阻剂的水泥石抗压强度与纯水泥净浆水泥石稠化时间之比		

表中水泥浆配方：G 级高抗水泥，水灰比 0.44, 1.5% UPV-L (BWOC)，水质为蒸馏水或生活饮用水

包装贮运

- 塑料桶包装，25kg/桶或根据顾客要求包装。
- UPV-L 运输应注意防潮和包装破损。应贮存于阴凉干燥处，贮存期为一年。

更多关于 UPV-L 信息的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn